




Toiles NATTE P


COLORIS

9 RÉFÉRENCES


Tous les coloris sont disponibles en 1%, 3%, 5% et 10%



002002
White/White



002008
White/Linen



002007
White/Pearl Grey




008008
Linen/Linen



007008
Pearl Grey/Linen



007007
Pearl Grey/Pearl Grey



010007
Charcoal/Pearl Grey



010011
Charcoal/Bronze



010010
Charcoal/Charcoal



Toile NATTE 300P

Toile microperforée privilégiant l'apport lumineux et la relation avec l'extérieur. Idéale pour les espaces recherchant une forte transparence, tout en conservant une protection solaire de base.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Microperforée - 10%



Toile intérieure
Usage en intérieur



Largeur bobine
300mm



Ignifugée M1
Classement feu M1

COMPATIBILITÉ



Enrouleurs



Panneaux
japonais



Bandes
verticales

COMPOSITION

- 29% polyester
- 71% PVC

POIDS

- 330 g/m²

PROPRIÉTÉS SOLAIRES

	002002 White/White	002008 White/Linen	002007 White/Pearl Grey	008008 Linen/Linen	007008 Pearl Grey/Linen	007007 Pearl Grey/Pearl Grey	010007 Charcoal/Pearl Grey	010011 Charcoal/Bronze	010010 Charcoal/Charcoal
Absorbtion solaire (%)	11.6	19.8	33.1	32.8	42.8	47.9	77	79.5	81.5
Réflexion solaire (%)	64	57.7	46.6	41.3	36.9	35	10	6.7	5.7
Transmission solaire (%)	24.4	22.5	20.3	25.9	20.3	17.1	13	13.8	12.8
Transmission de la lumière visible (%)	23.6	20.4	17.7	20	16	14	12.7	13.6	12.7
Transmission des UV (%)	10.7	11.8	11.8	Classe 0	Classe 0	Classe 0	12.7	13.6	12.7



Toile NATTE 380P

Toile microperforée la plus largement prescrite pour les applications tertiaires. Elle assure un équilibre éprouvé entre protection solaire, confort thermique et apport de lumière naturelle.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Microperforée - 5%



Toile intérieure
Usage en intérieur



Largeur bobine
300mm



Ignifugée M1
Classement feu M1

COMPATIBILITÉ



Enrouleurs



Panneaux
japonais



Bandes
verticales

COMPOSITION

- 29% polyester
- 71% PVC

POIDS

- 385 g/m²

PROPRIÉTÉS SOLAIRES

	002002 White/White	002008 White/Linen	002007 White/Pearl Grey	008008 Linen/Linen	007008 Pearl Grey/Linen	007007 Pearl Grey/Pearl Grey	010007 Charcoal/Pearl Grey	010011 Charcoal/Bronze	010010 Charcoal/Charcoal
Absorbtion solaire (%)	10	21.3	35.2	38	39.3	50.8	73.4	84.8	88
Réflexion solaire (%)	66.6	59.8	48.8	41.2	45.7	36.4	17.7	7.3	5.7
Transmission solaire (%)	23.4	18.9	16.1	20.8	15	12.8	8.9	7.9	6.3
Transmission de la lumière visible (%)	21.8	16.9	13.6	15	11.9	10	8.5	7.6	6.3
Transmission des UV (%)	10.9	7.9	8.5	Classe 1	8.2	7.9	8.1	7.5	6.3



Toile NATTE 390P

Toile microperforée offrant un compromis optimal entre réduction de l'éblouissement et conservation de la vue vers l'extérieur. Adaptée aux bureaux et espaces de travail recherchant confort visuel et lumière naturelle.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Microperforée - 3%



Toile intérieure
Usage en intérieur



Largeur bobine
300mm



Ignifugée M1
Classement feu M1

COMPATIBILITÉ



Enrouleurs



Panneaux
japonais



Bandes
verticales

COMPOSITION

- 29% polyester
- 71% PVC

POIDS

- 390 g/m²

PROPRIÉTÉS SOLAIRES

	002002 White/White	002008 White/Linen	002007 White/Pearl Grey	008008 Linen/Linen	007008 Pearl Grey/Linen	007007 Pearl Grey/Pearl Grey	010007 Charcoal/Pearl Grey	010011 Charcoal/Bronze	010010 Charcoal/Charcoal
Absorbtion solaire (%)	12.5	20.4	32.2	36.6	48.1	53.8	83.2	87.5	88.2
Réflexion solaire (%)	61.4	55.8	51.4	44	38.7	36.9	8.5	6.8	6
Transmission solaire (%)	26.1	23.8	16.4	19.4	13.2	9.3	8.3	5.7	5.8
Transmission de la lumière visible (%)	25.2	21.6	14.3	13	9	6	8.2	5.7	5.8
Transmission des UV (%)	8.3	9.4	5.5	Classe 2	Classe 2	Classe 2	8.3	5.7	5.9



Toile NATTE 420P

Toile microperforée offrant le niveau de protection le plus élevé de la gamme. Maîtrise totale de l'éblouissement, idéale pour les espaces équipés d'écrans et les environnements exigeant un contrôle visuel strict.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Microperforée - 1%



Toile intérieure
Usage en intérieur



Largeur bobine
300mm



Ignifugée M1
Classement feu M1

COMPATIBILITÉ



Enrouleurs



Panneaux
japonais



Bandes
verticales

COMPOSITION

- 29% polyester
- 71% PVC

POIDS

- 420 g/m²

PROPRIÉTÉS SOLAIRES

	002002 White/White	002008 White/Linen	002007 White/Pearl Grey	008008 Linen/Linen	007008 Pearl Grey/Linen	007007 Pearl Grey/Pearl Grey	010007 Charcoal/Pearl Grey	010011 Charcoal/Bronze	010010 Charcoal/Charcoal
Absorbtion solaire (%)	13.1	23	36.4	40.9	52.6	60.1	86.8	89.6	90.6
Réflexion solaire (%)	66.2	59.1	48.9	42.7	39.7	33.9	9.8	7.1	6.2
Transmission solaire (%)	20.7	17.9	14.7	16.4	7.7	6	3.4	3.3	3.2
Transmission de la lumière visible (%)	19.4	15	12.2	10	5	4	3.3	3.2	3.2
Transmission des UV (%)	3.5	4.2	5.1	Classe 3	3.2	2.9	3.3	3.3	3.2